

## 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene과 Styrene의 양이온 공중합

신 흥 건 · 강 동 필 · 하 창 식 · 이 진 국 · 조 원 제\*

부산대학교 고분자공학과

(1991년 8월 1일 접수)

### Cationic Copolymerization of 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene and Styrene

Hong Kun Shin, Dong Pil Kang, Chang Sik Ha, Jin Kook Lee, and Won Jei Cho\*

Department of Polymer Science and Engineering, Pusan Natoinal University, Pusan 609-735, Korea

\*To whom all correspondence shoud be addressed.

(Received August 1, 1991)

**요약 :** 4-Methyl-1-vinylnaphthalene(4-MeV<sub>1</sub>N)은 4-methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride (4-MeN<sub>1</sub>EC)를 탈염소화 반응시켜 합성하였다. 4-MeN<sub>1</sub>EC는 1-methylnaphthalene을 출발물질로 하여 4-methyl-1-acetonaphthone, 4-methyl-1-(1-naphthyl)ethanol을 합성하고 4-methyl-1-(1-naphthyl)ethanol과 PCl<sub>5</sub>를 반응시켜 합성하였다. -70°C, -50°C, -25°C 및 0°C에서 TiCl<sub>4</sub>를 개시제로 하여 4-MeV<sub>1</sub>N의 양이온중합에 대한 전환률을 그리고 poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene)의 고유점도와 T<sub>g</sub>를 구하였다. 4-MeV<sub>1</sub>N의 전환률과 얻어진 중합체의 고유점도 값은 온도가 증가할수록 감소하였으며 중합체의 T<sub>g</sub> 값은 148°C이었다. 또한, -50°C에서 TiCl<sub>4</sub>를 사용하여 CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>에서 4-MeV<sub>1</sub>N과 styrene의 양이온 공중합반응에 대한 단량체반응성을 구하였다. 공중합체 조성은 UV spectroscopy를 사용하여 구하였으며, Kelen-Tüdös식에 의해 구한 단량체반응 성비 값은 r<sub>1</sub>(4-MeV<sub>1</sub>N)=4.00이고 r<sub>2</sub>(styrene)=1.75이었다.

**Abstract :** 4-Methyl-1-vinylnaphthalene (4-MeV<sub>1</sub>N) was synthesized by the dehydrochlorination of 4-methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride, which had been prepared from 1-methylnaphthalene through the formation of intermediates, 4-methyl-1-acetonaphthone and 4-methyl-1-(1-naphthyl)ethanol. Cationic homopolymerization of 4-MeV<sub>1</sub>N was carried out with titanium tetrachloride as a catalyst in dichloromethane at four different temperatures, ranging from -70°C to 0°C. The conversion and the intrinsic viscosity were increased as the temperature decreased. The observed glass transition temperature of the homopolymer was 148°C. Copolymerization of 4-MeV<sub>1</sub>N and styrene was also carried out at -50°C under the same experimental condition. The copolymer composition was determined by UV spectroscopy. The reactivity ratios of 4-MeV<sub>1</sub>N and styrene were estimated as r<sub>1</sub>(4-MeV<sub>1</sub>N)=4.00 and r<sub>2</sub>(St)=1.75, respectively, by the Kelen-Tüdös method.

## 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene과 Styrene의 양이온 공중합

### 서 론

양이온 공중합에서 단량체의 반응성은 개시제의 종류, 용매 및 반응온도 등에 의존한다. Isobutene의 유도체들,<sup>1~7</sup> indene유도체들,<sup>8~12</sup> vinylether유도체들,<sup>13</sup> styrene유도체들<sup>14~19</sup> 및 2-vinylnaphthalene과 styrene의 양이온 공중합,<sup>20,21</sup> 그리고 1 및 2-vinylnaphthalene과  $\alpha$ -methylstyrene의 양이온 공중합<sup>22</sup> 등에 있어서 중합조건에 따른 단량체의 물성에 관한 연구는 문헌에 보고되어 있다.

이 중에서 특히 1-vinylnaphthalene계는 다핵방향족의 구조적 특성으로 인해 높은  $T_g$ 를 갖는 내열성 재료로 활용될 것이 예상되어 그 치환체들의 양이온 단독중합 및 styrene과의 공중합이 큰 관심을 끌어왔다. 1-vinylnaphthalene 및 4위치에 Cl, F, Br 등 의 할로겐 원소들이 치환된 1-vinylnaphthalene 치환체의 합성과 styrene의 양이온 공중합이 보고된 바 있다.<sup>20,21</sup> 그러나, 4위치에 할로겐 원소 이외의 알킬기가 치환된 단량체의 합성과 양이온중합에 대해서는 보고된 바가 없다.

따라서, 본 연구에서는 4위치에 알킬기인 methyl기가 치환된 4-methyl-1-vinylnaphthalene(4-MeV<sub>1</sub>N)을 합성하여 -70°C, -50°C, -25°C 및 0°C에서 TiCl<sub>4</sub>를 개시제로 사용하여 중합하였으며 중합률, 고유점도 및  $T_g$ 를 구하였다. 또한 -50°C에서 TiCl<sub>4</sub>를 개시제로 사용하여 4-MeV<sub>1</sub>N과 styrene의 양이온 공중합반응에 대한 단량체 반응성비를 구하였다.

### 실 험


#### 시 약

1-Methylnaphthalene은 Aldrich 1급 시약을 사용하였다. 1,2-dichloroethane과 diethyl ether는 Aldrich제 1급 시약을 molecular sieve ( $4\text{\AA}$ )로 써 전처리 후에 사용하였다. dichloromethane은 Hayashi제 일급시약을 문헌<sup>20</sup>과 같은 방법으로 중류수, 10% KHSO<sub>4</sub> 수용액, 중류수의 순서로 씻은 다음 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>로 탈수하고 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 존재하에서 질소기류하에서 두번 중

류하여 중간유분(b.p. 39.5-40°C)을 사용하였다. choloroform은 Hayashi제 특급시약을 전한 황산, 중류수, 10% NaOH 수용액 그리고 중류수의 순서로 씻고 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>로 탈수한 후 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>의 존재하에 질소기류하에서 두번 중류하여 중간유분(b.p. 60-61°C)을 사용하였다. titanium tetrachloride는 Wako제 특급시약을 소량의 동분말을 가하여 4시간 동안 환류시킨 후 질소기류하에서 중류정제한 것을 사용하였다.

#### 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene(4-MeV<sub>1</sub>N)의 합성

4-MeV<sub>1</sub>N의 합성 scheme을 요약하면 다음과 같다.



4-Methyl-1-acetonaphthone의 합성<sup>23</sup> : 1,2-dichloroethane에 AlCl<sub>3</sub>를 넣은 후 5분이상 분산시키고 반응온도를 15-20°C로 하여 acetyl chloride를 넣어서 5분이상 활성을 시킨다. 적량의 1,2-dichloroethane에 용해시킨 1-methylnaphthalene (30g)을 10분간 적가한 후 40-50°C에서 1시간 정도 반응시켰다. 반응물을 10% HCl수용액(얼음물)으로서 가수분해시키고 5% NaHCO<sub>3</sub>로 중화시켜서 중류수로 중성이 될 때까지 씻은 후 MgSO<sub>4</sub>를 가하여 하룻밤 방치한 다음 감압증류하여 붉은 오렌지색의 4-methyl-1-acetonaphthone을 얻었다. 이것을 n-hexane에 녹여서 약

간의 분말활성탄을 가하여 탈색시킨 후 여과한 다음 약간 농축하여 재결정하였다. 수율은 90%이고, m.p.는 35-36°C이었다.

IR spectrum의 1650 cm<sup>-1</sup>에서 C=O peak를 확인하였다.

**4-Methyl-1-(1-naphthyl)ethanol의 합성 :** diethyl ether에 LiAlH<sub>4</sub>(2.4g)을 넣어서 20분이상 분산시키고 반응온도를 40°C로 유지하면서 4-methyl-1-aceto-naphthone(30g)을 diethyl ether에 녹여서 30분동안 서서히 적가하고 2시간 이상 반응시킨 후 하룻밤 방치하였다. 5% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(얼음물 0°C)로 써 가수분해시키고 1% NaHCO<sub>3</sub> 수용액에 중화시킨 후 증류수에서 결정시켰다. 결정을 여과지로 여과한 후에 완전히 건조시키고 n-heptane에 한 두방울의 MeOH을 넣어서 재결정시켰다. 수율은 95%이고 m.p.는 77°C이었으며 순도는 99.5%이었다.

IR spectrum의 1650cm<sup>-1</sup>에서 C=O에 기인된 peak가 없어지고 3300cm<sup>-1</sup>에서 OH peak, 1120 cm<sup>-1</sup>에서 C—O에 기인한 peak를 확인하였다. 원소 분석 결과는 다음과 같다.

Anal : Calc. (%) for C<sub>12</sub>H<sub>14</sub>O : C, 83.83 ; H, 7.53

Found(%) : C, 83.35 ; H, 7.59

**4-Methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride의 합성 :** 1, 2-dichloroethane에 PCl<sub>5</sub>(36.9g)을 10분이상 분산시킨후 1, 2-dichloroethane에 4-methyl-1-(1-naphthyl) ethanol (30g)을 녹여서 50°C에서 20분이상 서서히 적가한 다음 50°C에서 1시간 정도 반응시켰다. 반응물을 증류수로 씻어서 염을 제거하고 5% NaHCO<sub>3</sub> 수용액으로 중화시킨 후 증류수로 씻은 다음 MgSO<sub>4</sub>를 넣어서 하룻밤 방치하였다. 이것을 여과한 후 1, 2-dichloroethane을 감압증류하여 제거시킨다음 남은 생성물을 다시 n-hexane에 녹여서 4-methyl-1-(1-naphthyl)ethanol을 재결정하여 분리하였다. 여액에서 n-hexane을 감압증류하여 제거한 후 주황빛의 곤끈한 액체를 petroleum ether에서 재결정하여 4-methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride를 얻었다. 수율은 75%이었고 m.p.는 39-40°C이었다.<sup>24</sup>

IR spectrum의 3300cm<sup>-1</sup>에서 -OH peak가 없어지고 570 cm<sup>-1</sup>에서 C-Cl에 기인된 peak를 확인하였다.

**4-MeV<sub>1</sub>N의 합성 :** 100 ml의 Claisen flask에 10g의 4-methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride와 4.1g의 KOH 및 미량의 황가루를 넣은 후 질소를 capillary를 통해서 넣어주면서 150°C/5mmHg에서 탈염산반응을 진행시켰다. 이때 반응 진행 상태를 보면서 빛을 차단시켜주고 열음물로 써 증류되어 나오는 물질을 냉각시켜 무색 액체의 4-MeV<sub>1</sub>N을 얻었다. 수율은 60%이었고, 순도는 99%이었으며 원소분석 결과는 다음과 같다.

Anal : Calc. (%) for C<sub>13</sub>H<sub>12</sub> : C, 92.86 ; H, 7.

10

Found(%) : C, 92.68 ; H, 7.10

#### 양이온 중합

**4-MeV<sub>1</sub>N의 양이온 단일중합 :** dichloromethane에 용해한 0.1 M의 4-MeV<sub>1</sub>N용액 50 ml를 역삼각 사구 플라스크에 넣고 개시제로 2×10<sup>-3</sup> M의 TiCl<sub>4</sub>를 가한 다음 질소기류하에서 -70°C, -50°C, -25°C, 0°C에서 5분간 중합하였다.

중합된 용액을 10배의 methanol에 침전시켜 glass filter(1G<sub>3</sub>)로 여과 분리 후 진공 건조기에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 중합체의 conversion을 구하여 Table 1에 나타내었다.

**Styrene의 양이온중합 :** dichloromethane에 녹인 0.1 M의 styrene용액을 역삼각 사구 플라스크에 넣고 개시제로 2×10<sup>-3</sup> M의 TiCl<sub>4</sub>를 가한 다음 4-MeV<sub>1</sub>N의 중합의 경우와 같은 방법으로 중합하여 처리한 후 중합체의 conversion을 구하였다.

**4-MeV<sub>1</sub>N과 Styrene의 양이온공중합 :** dichloromethane에 녹인 0.1 M의 4-MeV<sub>1</sub>N과 0.1 M의 styrene을 각각 상이한 농도비로 역삼각 사구 플라스크에 넣고 TiCl<sub>4</sub>를 개시제로 2×10<sup>-3</sup> M를 첨가한 후 질소 기류하에서 -50°C에서 conversion이 10%가 넘지 않도록 중합시간을 경험적으로 조절하여 일정시간 중합시켰다. 얻어진 공중합액은 단독중합에서와 같은 방법으로 처리하여 공중합체를 얻었다.

## 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene과 Styrene의 양이온 공중합

### 구조 확인

4-MeV<sub>1</sub>N을 얻기 위해 합성된 4-methyl-1-acetoxynaphthalene과 4-methyl-1-(1-naphthyl)ethanol의 구조는 IR Spectrophotometer(Perkin-Elmer 1330)과 Elemental Analyzer(Perkin-Elmer 240C)로 확인하였다. 4-MeV<sub>1</sub>N의 구조는 IR Spectrum과 원소분석 및 <sup>1</sup>H-NMR Spectrophotometer(Hitachi 220)로 확인하였다.

### Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 점도측정

-70, -50, -25, -0°C에서 중합하여 얻은 poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene)을 0.02~0.05g을 상온에서 toluene에 완전히 용해시킨 다음 30±0.02°C로 유지되는 항온조(Yamata Uni-thermo bath, Model BR-61)속에서 Cannon Fenske 점도계를 사용하여 중합체들의 점도를 측정하였다.

### Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 열분석

-70°C에서 중합한 poly(4-MeV<sub>1</sub>N) 단독 중합체 10mg을 알루미늄팬에 넣고 뚜껑을 덮은 다음 압착한 후 승온속도를 20°C/min로 하여 열적성질을 측정하였다.

### 결과 및 고찰

#### 4-MeV<sub>1</sub>N 및 Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 합성

합성한 4-MeV<sub>1</sub>N의 구조는 IR과 <sup>1</sup>H-NMR spectrum으로 확인하였다. IR Spectrum의 3020 cm<sup>-1</sup>에서 방향족 C-H, 2950 cm<sup>-1</sup>에서 지방족 C-H, 1640 cm<sup>-1</sup>에서 CH=CH<sub>2</sub>의 신축진동과 850~750 cm<sup>-1</sup>에서 방향족 C-H의 면외 변각진동을 확인하였다. Fig. 1에 4-MeV<sub>1</sub>N의 <sup>1</sup>H-NMR spectrum을 나타내었다. Fig. 1의 2.65 ppm에서 -CH<sub>3</sub>, 5.42 ppm에서 H<sub>a</sub>, 5.67 ppm에서 H<sub>b</sub>, 7.25 ppm에서 H<sub>x</sub> 그리고 7.2~8.2 ppm에서 naphthalene의 수소를 확인하였으며 J<sub>ab</sub>는 1.5 Hz, J<sub>ax</sub>는 1Hz, J<sub>bx</sub>는 17Hz이었다.

그리고 Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)에 대한 IR spectrum의 1640 cm<sup>-1</sup>에서 -CH=CH<sub>2</sub>의 신축진동에 기인된 peak가 중합에 의하여 없어졌음을 확인하였으며 Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 NMR spectrum에서 5.42~5.67




Fig. 1. <sup>1</sup>H-NMR spectrum of 4-methyl-1-vinylnaphthalene in CDCl<sub>3</sub>.

Table 1. Conversion in the Cationic Homopolymerization of 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene with TiCl<sub>4</sub> in Dichloromethane and Intrinsic Viscosity of Poly(4-MeV<sub>1</sub>N). Polymerization Condition : [M] = 0.1 M, [TiCl<sub>4</sub>] = 1 × 10<sup>-3</sup> M, Polymerization time : 5 min

Temp °C	% Conversion	[η] (100ml/g)
0	75	0.39
-25	87	0.45
-50	94	0.48
-70	98	0.52

ppm에서 -CH=CH<sub>2</sub>에 기인된 peak가 중합에 의하여 없어졌음을 확인하였다.

#### 4-MeV<sub>1</sub>N의 중합 및 중합체의 열분석

4-MeV<sub>1</sub>N의 전환률에 대한 온도의 영향을 검토하기 위하여 4-MeV<sub>1</sub>N을 -70°C, -50°C, -25°C, 0°C에서 단일중합시켰다. 각각의 온도에서 구한 전환률을 Table 1에 나타내었다. Table 1에서 알 수 있는 것처럼 -70°C에서 전환률이 98%로서 양이온중합성이 아주 좋음을 알 수 있다.

그리고, 중합온도가 낮아질수록 중합률은 직선적으로 증가함을 알 수 있다. 이러한 현상은 양이온 중합에서 활성중심인 양이온부분의 안정화정도에 기인되는 것으로 이해되고 있으며 대부분의 양이온중합에서 얻어진 결과와 일치하고 있다.

일반적으로 선형 중합체의 고유점도와 분자량과의 관계는 Mark-Houwink 식  $[\mu] = KM^a$ 에 의하여 잘 알려져 있다. 중합체의 고유점도  $[\mu]$ 는 상대점도

$\mu_{\text{rel}}$ 을 측정하여 구할 수 있다. 4-MeV<sub>1</sub>N의 양이온중합에서 온도에 따른 분자량의 변화를 구하기 위해 -70°C, -50°C, -25°C, 0°C에서 중합하여 얻은 poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 고유점도를 구하여 Table 1에 나타내었다. Table 1에서 알 수 있는 것처럼 중합체의 고유점도는 중합온도가 낮아질수록 증가함을 알 수 있으며 고온에서 보다 저온에서 분자량이 큰 중합체를 얻을 수 있음을 알 수 있다.

Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 유리전이온도( $T_g$ )를 구하기 위해서 Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 DSC thermogram을 Fig. 2에 나타내었으며 Fig. 2에서 구한 Poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의  $T_g$ 는 148°C이었다. 이 값의 타당성을 비교하기 위하여 관련이 있는 중합체들의  $T_g$ 를 Table 2에 나타내었다.

Table 2에서 알 수 있는 것처럼 polystyrene의  $T_g$ 는 100°C이지만<sup>24~26</sup> 4위치에 메틸기가 치환된 poly(4-methylstyrene)의  $T_g$ 는 문헌에 따라<sup>26~29</sup> polystyrene의  $T_g$ 보다 작거나 같은 값을 갖는 것으로 보고되어 있다. Poly(1-vinylnaphthalene)의  $T_g$ 는 154°C로 보고되어 있으며<sup>30</sup> poly(4-methyl-1-vinyl-naphthalene)의  $T_g$ 는 148°C이므로 값의 크기는 다르지만 polystyrene과 Poly(4-methylstyrene)에서와 같은 경향을 가짐을 알 수 있다.

#### 4-MeV<sub>1</sub>N과 Styrene의 공중합

양이온 중합에서 단량체의 반응성은 개시제의 종류, 용매 및 중합온도에 의존한다. 따라서 4-




Fig. 2. DSC thermogram of poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene).

MeV<sub>1</sub>N과 styrene의 양이온 공중합체에 대한 단량체의 반응성을 검토하기 위하여 TiCl<sub>4</sub>를 개시제로 그리고 dichloromethane을 용매로 사용하여 -50°C에서 4-MeV<sub>1</sub>N과 styrene을 양이온 공중합하였다. 공중합체의 분석법은 문헌<sup>31,32</sup>에 보고되어 있다. U.V.분석용 chloroform에 일정량의 poly(4-MeV<sub>1</sub>N)과 polystyrene을 각각 용해시킨 용액의 U.V. Spectrum을 Fig. 3에 나타내었다.

Figure 3의 295 nm에서 공중합체의 4-MeV<sub>1</sub>N 단위를 정량하였다. Fig. 3에서 볼 수 있듯이 295 nm에서 poly(4-MeV<sub>1</sub>N)의 비흡광계수는 37.8이고 polystyrene의 비흡광계수는 0.03이었다. 따라서 chloroform에 녹인 농도가 다른 poly(4-MeV<sub>1</sub>N)과 polystyrene의 여러가지 혼합용액에 대한 흡광도를 295 nm에서 측정하였다. 고유흡광계수와 poly(4-MeV<sub>1</sub>N) 함량을 나타낸 검량선으로부터 식(1)을 얻었다.

Table 2. Comparison of Glass Transition Temperature

Polymers	$T_g$ (°C)	References
Polystyrene	100	24, 25, 26
Poly(4-methylstyrene)	93, 101	26, 27, 28, 29
Poly(1-vinylnaphthalene)	154	30
Poly(4-methyl-1-vinyl naphthalene)	148	this work





Fig. 3. UV spectra of poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene) and polystyrene in chloroform.

### 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene과 Styrene의 양이온 공중합

**Table 3.** Determination of  $r_1$  and  $r_2$  for the Cationic Copolymerization of 4-Methyl-1-Vinylnaphthalene( $M_1$ ) /Styrene( $M_2$ ) in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  at  $-50^\circ\text{C}$   $[M]=0.1 \text{ M}$ ,  $[\text{TiCl}_4]=5\times 10^{-3} \text{ M}$ ,  $r_1=4.0$  and  $r_2=1.75$

$X=M_1/M_2$	$Y=m_1/m_2$	$F=X^2/Y$	$G=X(Y-1)/Y$	$\alpha^*+F$	$\eta=G/(\alpha+F)$	$\xi=F/(\alpha+F)$
0.19	0.17	0.21	-0.93	0.74	-1.26	0.28
0.47	0.59	0.37	-0.33	0.90	-0.37	0.41
0.92	1.76	0.48	0.40	1.01	0.40	0.48
1.78	4.14	0.77	1.35	1.30	1.04	0.59
4.00	11.76	1.36	3.66	1.89	1.94	0.72

$$*\alpha=\sqrt{F_{\min}\times F_{\max}}$$



**Fig. 4.** Kelen-Tüdös plot for the cationic copolymerization of 4-methyl-1-vinylnaphthalene( $M_1$ ) and styrene( $M_2$ ) at  $-50^\circ\text{C}$  ( $r_1=4.0\pm 0.1$  and  $r_2=1.75\pm 0.1$ ).

$$\epsilon = 37.8 X + (1-X)0.03 \quad (1)$$

여기서  $\epsilon$ 는 주어진 파장에서 공중합체의 고유흡광 계수이고  $X$ 는 공중합체내의 4-MeV<sub>1</sub>N 단위의 몰분율이다. 중합체내 4-MeV<sub>1</sub>N 단위의 농도를 U.V. spectroscopy로 정량하여 Kelen-Tüdös 식(2)<sup>33</sup>에 넣어서 계산한 값들을 Table 3에 나타내었다.

$$\eta = (r_1 + \frac{r_2}{\epsilon}) \epsilon - \frac{r_2}{\alpha} \quad (2)$$

여기서  $\eta$ ,  $\epsilon$  및  $\alpha$ 는 Table 3에 정리되어 있다. Table 3을 Fig. 4에 plot하였다. Fig. 4에서 구한 4-MeV<sub>1</sub>N( $M_1$ )과 styrene( $M_2$ )의 단량체 반응성비

의 값은  $r_1$ (4-MeV<sub>1</sub>N)은 4.00이고  $r_2$ (styrene)는 1.75이었다. 4-MeV<sub>1</sub>N의 양이온은 4-MeV<sub>1</sub>N 단량체 와의 반응이 styrene 단량체와의 반응보다 잘 일어날 수 있으며 styrene의 양이온은 styrene 단량체와의 반응이 4-MeV<sub>1</sub>N 단량체와의 반응보다 또한 잘 일어남을 알 수 있다. 또한  $r_1 \times r_2 = 7.0$ 이므로 이를 공중합체의 구조는 block형에 가까운 구조를 가질 것으로 생각된다.

### 결 론

1-Methylnaphthalene을 출발물질로 하여 4-methyl-1-acetonaphthone, 4-methyl-1-(1-naphthyl) ethanol, 4-methyl-1-(1-naphthylethyl)chloride를 합성하여 최종적으로 4-methyl-1-vinylnaphthalene을 합성하고 얻어진 4-Methyl-1-vinylnaphthalene을 dichloromethane 속에서  $\text{TiCl}_4$ 를 개시제로 사용하여  $-70^\circ\text{C}$ ,  $-50^\circ\text{C}$ ,  $-25^\circ\text{C}$ ,  $0^\circ\text{C}$ 에서 양이온-중합하였다.  $-70^\circ\text{C}$ 에서 4-methyl-1-vinyl-naphthalene의 전환률은 98%이었으며 온도가 증가할수록 전환률은 감소하였다.

중합온도가 증가할수록 얻어진 poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene)의 고유점도 값은 감소하였으며  $-70^\circ\text{C}$ 에서 얻어진 poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene)의 고유점도 값은 0.52이었고 고온에서 보다 저온에서 분자량이 큰 poly(4-methyl-1-vinylnaphthalene)을 얻을 수 있다. 얻어진  $T_g$  값은  $148^\circ\text{C}$  이었다.

용매로서 dichloromethane과 촉매로서  $\text{TiCl}_4$ 를 사

용하여  $-50^{\circ}\text{C}$ 에서 4-methyl-1-vinylnaphthalene( $M_1$ )과 styrene( $M_2$ )을 양이온 공중합한 결과 단량체반응성비 값은  $r_1(4\text{-MeV}_1\text{N})=4.00$ 이고  $r_2(\text{St})=1.75$ 이었다.

### 참 고 문 헌

1. B. Brunovollmert, "Polymer Chemistry," Springer Verlag, New York, p. 44, 1973.
2. A. D. Jenkins and A. Ledwith, "Reactivity, Mechanism and Structure in Polymer Chemistry," John Wiley & Sons, p. 16, 1974.
3. F. S. Dainton and G. B. B. M. Sutherland, *J. Polym. Sci.*, **4**, 37 (1949).
4. J. P. Kennedy and R. M. Thomas, *J. Polym. Sci.*, **A-1**, 331 (1963).
5. Y. Imanishi, H. Imamura, and T. Higashimura, *Kobunshi Kagaku*, **27**, 247 (1970).
6. H. Imamura, T. Higashimura, and S. Okamura, *J. Polym. Sci.*, **A-3**, 2455 (1965).
7. S. Okamura, T. Higashimura, Y. Imanishi, R. Yamamoto, and K. Kimira, *J. Polym. Sci., part C*, **16**, 2365 (1967).
8. E. Marechal, *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **268C**, 1121 (1969).
9. C. Zaffran and E. Marechal, *ibid*, **3521** (1971).
10. J. Tortai and E. Marechal, *ibid*, **2673** (1971).
11. A. Anton and E. Marechal, *ibid*, **3772** (1971).
12. J. Zwegers and E. Marechal, *ibid*, **1157** (1972).
13. H. Yuki, K. Hadata, and M. Takeshita, *J. Polym. Sci.*, **A-1**, 667 (1969).
14. C. G. Overberger and V. G. Kamath, *J. Amer. Chem. Soc.*, **85**, 446 (1963).
15. C. G. Overberger, L. H. Arnold, and J. J. Taylor, *ibid*, **73**, 5541 (1951).
16. C. G. Overberger, R. J. Ehring, and D. Tanner, *ibid*, **76**, 772 (1954).
17. A. Anton and E. Marechal, *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **268 C**, 3753 (1971).
18. Y. Monomura and M. Mitch, *Macromol. Chem.*, **86**, 119 (1968).
19. E. Marechal, C. Bit, and P. Sigwalt, *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **11**, 3487 (1966).
20. Won Jei Cho, Ph. D. Thesis, The University of Paris VI, (1978).
21. W. J. Cho, C. B. Bunnel, and E. Marechal, *J. Polym. Sci.*, **18**, 1991 (1980).
22. S. T. Oh, H. Lee, and W. J. Cho, *Polymer(Korea)*, **10**, **7**, 699 (1986).
23. K. J. Ivin and R. H. Spensley, *J. Macromol. Sci. Chem.*, **A-1**, 653 (1967).
24. A. J. Kovacs, *J. Polym. Sci.*, **30**, 131 (1958).
25. G. M. Martin, S. S. Rogers, and L. Mandelkern, *J. Polym. Sci.*, **20**, 579 (1956).
26. K. R. Dunhan, J. W. Faber, J. Vandenberghe, and W. F. Fowler, *J. Appl. Polym. Sci.*, **7**, 897 (1963).
27. T. E. Davies, *British Plastic*, **32**, 283 (1959).
28. V. Frosini and P. L. Magagnini, *Eur. Polym. J.*, **2**, 129 (1968).
29. L. C. Corrado, *J. Chem. Phys.*, **50**, 2260 (1969).
30. D. P. Kang, C. S. Ha, and W. J. Cho, *J. Polym. Sci., part A*, **27**, 1401 (1989).
31. C. C. Price, B. D. Halpern, and S. T. Voong, *J. Polym. Sci.*, **6**, 575 (1953).
32. E. J. Meehan, *J. Polym. Sci., Part A-1*, 175 (1946).
33. T. Kelen and F. Tüdös, *J. Macromol. Sci. Chem.*, **A-9**, 1 (1975).