

Tetrabutylammonium Chloride 상이동 촉매에 의한 Methyl Methacrylate의 라디칼 중합

박 상 옥·문 진 복·하 유 수·임 균 택*

부산대학교 공과대학 화학공학과 · *전남대학교 공과대학 고분자공학과

(1992년 11월 20일 접수)

Radical Polymerization of Methyl Methacrylate with Phase Transfer Catalyst, Tetrabutylammonium Chloride

Sang-Wook Park, Jin-Bok Moon, Yoo-Su Ha and Gyun-Taek Lim*

Dept. of Chem. Eng., College of Eng., Pusan National University

*Dept. of Poly. Eng., College of Eng., Chonnam National University

(Received November 20, 1992)

요약 : $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 수용액과 CCl_4 -toluene 용액의 2상에서 수용액상에 용해하는 tetrabutylammonium chloride 상이동 촉매를 사용하여 methyl methacrylate의 라디칼 중합속도를 측정하여, 액-액 불균 일계 접촉계면을 통한 라디칼 중합반응기구를 해석하였다. MMA의 중합속도는 수용액상에 존재하는 Q^+ 이온의 농도와 $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 이온의 농도의 제곱근에 정비례하고 CCl_4 와 MMA의 농도에 각각 정비례하였다.

Abstract : The phase-transfer polymerization of methyl methacrylate with tetrabutylammonium chloride- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ - CCl_4 initiator system was investigated in an aqueous-organic two-phase system. The observed rates of polymerization were compared with those obtained from the polymerization mechanism proposed with a cyclic phase-transfer initiation step. The rate of polymerization was found to be proportional to the concentration of Q^+ and square root of $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ in the aqueous solution and the feed quantity of CCl_4 and MMA.

서 론

불균일계의 접촉계면을 통하여 일어나는 화학반응에서 반응수율의 증가, 반응조건의 완화(mild)를 위하여 사용되는 상이동 촉매를 음이온 치환반응, 알킬화반응, 산화, 환원반응, 가수분해반응 등에 적용하며, 상이동 촉매에 의한 유기 및 무기화학 물질을

합성하는 연구가 1970년대 이후부터 시작되어 산업적인 견지에서 많은 관심을 모으고 있으며 이에 관한 연구 논문들이 큰 폭으로 증가하고 있는 실정이다.^{1~4}

또한, 상이동 촉매는 고분자 중합반응이나 반응성 고분자의 화학반응 등에도 적용되어 재래로부터 사용되어온 중합반응 조건을 개선하였다. 즉 축합중

Tetrabutylammonium Chloride 상이동 촉매에 의한 Methyl Methacrylate의 라디칼 중합

합,^{5~9} 음이온 중합반응^{10,11} 뿐만 아니라 수용액상과 유기상간의 불균일상에서 친유성 비닐 단량체의 라디칼 중합반응에 상이동 촉매를 사용하거나^{12~16} 광중합반응,^{17~19} 반응성 고분자물질의 합성^{20~24}에 적용범위가 매우 넓어졌다.

이상과 같이 유기 및 무기화합물의 합성에 상이동 촉매를 광범위하게 사용하고 있으나 이들 대부분의 연구는 촉매의 종류, 용매변화에 대한 생성물의 수율 또는 생성속도의 증가에 중점을 둔 연구이고 불균일 접촉계면에서 이동되는 물질의 확산영향을 고려한 반응속도론적 고찰에 관한 연구는 충분히 되어 있지 않다.

본 연구에서는 상이동 촉매에 의한 methyl methacrylate 단량체의 라디칼 중합반응을 유기상과 수용액상의 불균일계에서 행하여 이에 대한 중합반응기구를 제시하고, 상이동 촉매가 중합반응에 미치는 영향을 검토하여 중합반응에 상이동 촉매의 사용 가능성을 검토하고자 한다. 액-액 불균일계에서 유기상은 CCl_4 -methyl methacrylate-toluene계이며, 수용액상은 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-H}_2\text{O}$ 계이며 상이동 촉매로서는 유기상에 용해하는 tetrabutylammonium chloride를 사용하였다.

이 론

Methyl methacrylate(MMA) 단량체의 라디칼 중합반응이 상이동 촉매, tetrabutylammonium chloride(QCl)를 사용하여 MMA와 CCl_4 의 유기상과 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 수용액상의 액-액 불균일계 접촉계면을 통하여 일어날 경우 MMA의 라디칼 중합과정이 Fig. 1에 나타낸 바와 같은 경로를 따라 MMA의 고분자 물질(PMMA)이 형성된다고 가정하여²⁵ 다음과 같이 MMA의 중합속도식을 구한다.

수용액상에 용해된 QCl과 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 의 해리반응과 $\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 의 생성반응은 각각 Fig. 1의 식(1), (2) (3)으로 나타내며, 반응의 평형상수는 다음과 같이 정의한다.




Fig. 1. Model of MMA polymerization with phase transfer catalyst- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-CCl}_4$ in an aqueous-organic two-phase system.

$$K_1 = \frac{[\text{Q}^+]_w [\text{Cl}^-]_w}{[\text{Q}^+ \text{Cl}^-]_w} \quad (4)$$

$$K_2 = \frac{[\text{Na}^+]_w^2 [\text{S}_2\text{O}_4^{2-}]_w}{[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4]_w} \quad (5)$$

$$K_3 = \frac{[\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4]_w}{[\text{Q}^+]_w^2 [\text{S}_2\text{O}_4^{2-}]_w} \quad (6)$$


수용액상과 유기상에 존재하는 QCl 과 $\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 의 분배계수, α_1 과 α_2 는 각각 식(7), (8)로 정의한다.


$$\alpha_1 = \frac{[\text{QCl}]_w}{[\text{QCl}]_o} \quad (7)$$

$$\alpha_2 = \frac{[\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4]_w}{[\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4]_o} \quad (8)$$

여기서 접차 o와 w는 유기상과 수용액상을 각각 나타낸다.

유기상으로 이동된 $[\text{Q}_2\text{S}_2\text{O}_4]_o$ 와 CCl_4 는 식(9), (10)과 같이 반응하여 $\text{CCl}_3\cdot$ 의 라디칼을 형성한다.





$CCl_3 \cdot$ 라디칼이 생성되는 과정에서 식(9)의 생성 속도가 식(10)과 비교하여 율속단계일 경우 $CCl_3 \cdot$ 의 라디칼 생성속도, r_i 는 다음 식(11)과 같이 나타낼 수 있다.

$$r_i = \frac{d[CCl_3 \cdot]}{dt} = 2k_i(K_3/a_2) [Q^+]_w^2 [S_2O_4^{2-}]_w \\ [CCl_4]_0 \quad (11)$$


MMA의 개시반응과 성장반응은 각각 식(12)와 (13)과 같이 나타나며, 식(13)에서 MMA의 감소 속도가 식(12)에서 보다 클 경우 MMA의 성장반응 속도, r_p 는 식(14)와 같이 나타낼 수 있다.²⁶



$$r_p = k_p [P \cdot] [M] \quad (14)$$

여기서 $[P \cdot]$ 은 성장 라디칼의 총 농도이다.

불균일화 반응(disproportionation)에 의한 PMMA의 정지반응은 식(15)과 같이 되며, 정지반응 속도, r_t 는 식(16)과 같다.



$$r_t = 2k_t [P \cdot]^2 \quad (16)$$

정상상태에서 식(11), (14) 및 (16)을 사용하고 개시제의 개시효율, f 를 라디칼 개시속도, k_i 에 첨가하여 MMA의 전환율이 크지 않은 초기 중합과정에서 PMMA의 성장속도, r_p 는 식(17)과 같이 나타나 어 진다.

$$r_p = \left(\frac{f k_i K_3 k_p^2}{k_t a_2} \right)^{1/2} [Q^+]_w^2 [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2} \\ [CCl_4]_\phi^{1/2} [MMA]_\phi \quad (17)$$

여기서 첨자 ϕ 는 초기값을 나타낸다.

실험 방법

재료

단량체 MMA는(Junsei Chem. Co., Japan) 진공 증류하여 사용하였으며, 상이동 촉매로서 사용한 tetrabutylammonium chloide(Fluka Chemical Co., Japan), CCl_4 (Junsei Chem. Co., Japan), $Na_2S_2O_4$ (Katayama Chemical Co., Japan), methanol(Junsei Chem. Co., Japan), toluene(Junsei Chem. Co., Japan), $NaCl$ (Tedia, Co. Itd) 등은 시약 그대로 사용하였다. 물은 증류수를 사용하였다.

실험 방법

MMA 중합반응 실험은 30°C, 대기압, 질소기류하에서 행하였다. 중합조는 Fig. 2에서 나타낸 바와 같이 교반속도를 조절할 수 있는 교반기, 질소기체




Fig. 2. Schematic diagram of experimental apparatus.

Tetrabutylammonium Chloride 상이동 촉매에 의한 Methyl Methacrylate의 라디칼 중합

도입관, Dimroth 응축관, 적하 깔대기(dropping funnel), 온도계를 부착한 500cc 크기의 4구 플라스크를 항온조내에 설치하였다. 유기상과 수용액상과의 접촉계면을 통하여 일어나는 MMA의 중합반응에서 사용된 유기상계는 MMA- CCl_4 -toluene, 수용액상계는 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-H}_2\text{O}$ 이며, TBACl은 수용액상에 용해시켜 중합반응을 행하였다.

각 성분을 소정농도로 조제한 수용액을 중합조에 주입하고 질소기류하에서 각 성분을 소정농도로 조제한 유기상 용액을 적하한 후 일정한 교반속도로 혼합물을 교반시켜 MMA의 중합반응을 행하였다. 일정기간 동안 반응한 후 내용물을 methanol 수용액에 주입하여 생성된 침전물을 glass filter(Iwaki Co., Japan, 17G-4, pore size $5\sim 10 \times 10^{-6}\text{m}$)로 진공여과하였다. 여과된 고용물을 진공건조하였으며, 항량무게를 측정하여 중합속도를 구하였다.

실험조건은 교반속도, 500~1000 rpm, QCl, 0.02~0.2 mmol, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, 8~50 mmol, CCl_4 , 0.02~2.0 mmol, MMA, 20~70 ml, H_2O , 130~180 ml의 농도범위로 변화시켜 중합반응을 행하였다.

진공 건조한 고형분의 성분을 유기원소 분석기(Carlo Erba Instruments, U.S.A. EA 1108)로 분석한 결과 탄소, 수소, 산소의 구성비가 MMA의 구성비(0.6, 0.02, 0.32)와 동일하였으며, 질소와 유황은 측정되지 않아 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, 상이동 촉매, CCl_4 는 침전과정에서 제거된 것으로 생각되며, 적외선 분광광도계에 의한 IR 스펙트럼은 표준 PMMA의 스펙트럼과 동일하여 고형분은 PMMA인 것으로 간주할 수 있었다.

결과 및 고찰

QCl 0.2 mmol, CCl_4 2 mmol, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 30 mmol, MMA 40 ml, H_2O 160 ml의 조성으로 조제한 유기상과 수용액상의 혼합물을 중합조에 주입하여 교반속도 600 rpm에서 반응시간 30분, 60분, 80분, 90분에서 각각 생성된 PMMA의 고형분으로부터 구한 MMA의 전환율, X(%)를 반응시간에 대해서

도시하여 Fig. 3에 나타내었으며, 이 그림에서 알 수 있는 바와 같이 반응시간에 대한 전환율은 원점을 지나는 직선관계를 얻었다. 따라서 Fig. 3의 결과로부터 MMA의 중합속도에 미치는 실험변수의 영향을 관찰하기 위하여 실험변수 변화에 따라 반응시간 1시간 후에 생성된 PMMA의 고형분을 측정하여 단위시간 당 MMA의 전환율로 환산한 값을 MMA의 초기 중합속도, r_p 로 하였다.

QCl, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 및 CCl_4 가 각각 MMA 중합반응에 기여하는 정도를 관찰하기 위하여 세 성분에 대한 바탕실험(blank test)을 행하였다. QCl를 사용하지 않은 경우 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-CCl}_4\text{-H}_2\text{O}$ 계에서 MMA의 r_p 는 1.0% 정도이며, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 와 CCl_4 를 각각 침가하지 않은 경우, QCl- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-H}_2\text{O}$ 계 혹은 QCl- $\text{CCl}_4\text{-H}_2\text{O}$ 계에서 MMA의 r_p 는 0으로 측정되었다. 이는 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 또는 CCl_4 단독으로는 상이동 촉매와 결합하여 MMA의 라디칼 개시반응을 일으킬 수 없음을 나타낸다고 할 수 있다.

한편, QCl- $\text{CCl}_4\text{-Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\text{-H}_2\text{O}$ 계에서 유기상에 존재하는 유황을 유기원소 분석기로 확인하였으며, 유기상에서 검출한 유황은 수용액상에 첨가한 유황의 약 2%이내이였다. 따라서 본 중합계에서 Fig. 1에




Fig. 3. Effect of reaction time on the conversion of MMA at 298°K.(QCl : 0.2 mmol, CCl_4 : 2 mmol, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$: 30 mmol, MMA : 40 mmol, H_2O : 160 ml, 600 rpm)

나타낸 바와 같이 수용액상에 용해한 $S_2O_4^{2-}$ 가 Q^+ 와 반응하여 형성된 $Q_2S_2O_4$ 가 유기상으로 이동된 것으로 추측할 수 있다.

교반속도의 영향: QCl 0.2 mmol, CCl_4 2 mmol, $Na_2S_2O_4$ 30 mmol, MMA 40 ml, H_2O 160 ml에서 유기상과 수용액상이 균일하게 분산될 수 있는 교반 속도가 500부터 1000 rpm까지 변화시키면서 측정한 MMA의 단위시간당 전환율, $X(\%) / hr$ 을 교반속도 변화에 대해서 도시하여 Fig. 4에 나타내었다. 이 그림에서 교반속도 700 rpm 이하에서 전환율이 일정 하였으며, 700 rpm 이상에서는 교반속도 증가에 따라 직선적으로 증가하고 있음을 알 수 있었다.

교반속도 700 rpm 이하에서 MMA 중합반응 속도는 액-액 불균일 계면을 통한 용질의 물질전달속도 보다 화학반응단계에 의한 율속단계로 간주할 수 있기 때문에 본 실험에서는 교반속도를 600 rpm으로 고정하여 각 성분의 농도변화에 대한 중합속도를 측정하여 MMA의 중합반응기구를 규명하고자 하였다.

상이동 촉매의 영향: 식(17)에서 알 수 있는 바와 같이 QCl-Na₂S₂O₄-CCl₄-H₂O 액-액 불균일계에서 중합반응하는 MMA의 중합속도식에서 필요한 수용액 상에 존재하는 Q^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도, $[Q^+]_w$,

$[S_2O_4^{2-}]_w$ 는 QCl과 $Na_2S_2O_4$ 의 물질수지식으로부터 구한 식(18)과 (19)를 사용하여 구하였다.

$$[QCl]_\phi = \frac{[Q^+]_w^2}{\sqrt{K_1}} + \frac{[Q^+]_w^2}{\sqrt{\alpha_1 K_1}} + [Q^\times]_w + \\ K_3 [S_2O_4^{2-}]_w [Q^+]_w^2 + \\ \frac{K_3 [S_2O_4^{2-}]_w [Q^+]_w^2}{\alpha_2} \quad (18)$$

$$[S_2O_4^{2-}]_\phi = [S_2O_4^{2-}]_w + K_3 [S_2O_4^{2-}]_w [Q^+]_w^2 + \\ \frac{K_3 [S_2O_4^{2-}]_w [Q^+]_w^2}{\alpha_2} \quad (19)$$

식(19)에서 수용액상에 첨가한 $Na_2S_2O_4$ 는 식(2)와 같이 Na^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 로 해리되며, 해리상수 K_2 가 K_1 과 K_3 에 비해 매우 크다고 가정하여²⁵ 수용액상에 해리된 $S_2O_4^{2-}$ 의 초기농도, $[S_2O_4^{2-}]_\phi$ 는 수용액상에 첨가한 $Na_2S_2O_4$ 의 농도로 간주하였다. 식(18)과 (19)에서 K_1 과 K_3 은 전보²⁷에서 구한 값, 0.0047 kmol/m³, 0.836 m³/kmol을 각각 사용하였으며, α_1 과 α_2 도 역시 전보²⁷에서 얻어진 다음과 같은 식(20)과 (21)로부터 구하였다.

$$\log\left(\frac{\alpha_1}{0.0065}\right) = -0.383 [Na_2S_2O_4] \quad (20)$$

$$\log\left(\frac{\alpha_1}{0.341}\right) = -0.836 [Na_2S_2O_4] \quad (21)$$

교반속도 600 rpm, $Na_2S_2O_4$ 30 mmol, CCl_4 2 mmol, MMA 40 ml, H_2O 160 ml의 유기상-수용액상의 2상계에서 QCl의 첨가량을 0.02에서 0.2 mmol까지 변화시켜 MMA의 중합속도, r_p 를 측정하였다.

상이동 촉매의 농도변화에 대한 MMA의 r_p 영향을 관찰하기 위해서는 Fig. 1에서 주어진 $Na_2S_2O_4$ 초기농도에서 상이동 촉매의 초기농도, $[QCl]_\phi$ 가 변화함에 따라 수용액상에 존재하는 Q^+ 이온과 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도가 동시에 변하기 때문에 상이동 촉매농도만의 변화에 대한 MMA의 r_p 변화 관계를 고찰할




Fig. 4. Effect of revolution of stirrer on the conversion of MMA at 298°K. (QCl : 0.2 mmol, CCl_4 : 2 mmol, $Na_2S_2O_4$: 30 mmol, MMA : 40 mmol, H_2O : 160 ml)

Tetrabutylammonium Chloride 상이동 촉매에 의한 Methyl Methacrylate의 라디칼 중합

수 없기 때문에, Q^+ 이온과 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도가 결합된 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 의 변화에 대한 MMA의 r_p 의존성을 고찰함이 타당하다고 하겠다.

따라서 주어진 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 초기농도, $[S_2O_4^{2-}]_w$ 에서 QCl의 초기농도, $[QCl]_w$ 변화에 대해 식(18)과 (19)로부터 계산한 $[Q^+]_w$ 와 $[S_2O_4^{2-}]_w$ 을 사용하여 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 변화에 대한 MMA의 r_p 를 도시하여 Fig. 5에 나타내었다. 이 그림에서 실험치들은 97% 이상의 상관관계를 지닌 직선관계가 성립되었으며, 절편으로부터 MMA의 r_p , $0.08 \text{ mol/l} \cdot \text{hr}$ 값을 얻었다. 이는 바탕실험에서 상이동 촉매를 사용하지 않는 경우의 MMA의 r_p 값 $0.094 \text{ mol/l} \cdot \text{hr}$ (전환율 1%)와 매우 근접한 값으로 간주할 수 있기 때문에 신뢰도가 크다고 할 수 있다. Fig. 5와 실험결과로부터 MMA의 중합속도는 식(17)의 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 에 정비례함을 알 수 있었다.

Na₂S₂O₄의 영향: 교반속도 600 rpm, QCl 0.2 mmol, CCl₄ 2 mmol, MMA 40 ml, H₂O 160 ml의 조성에 Na₂S₂O₄ 8.0에서 50 mol까지 변화하여 MMA의 중합속도, r_p 를 측정하였다. Na₂S₂O₄ 농도 변화에 대한 MMA의 중합속도, r_p 의 영향은 상이동 촉매가 r_p 에 미치는 영향에서 고찰된 바와 같이 Na₂S₂O₄만의 영향보다는 상이동 촉매의 농도와 결부되

어 생각하여야 하기 때문에 주어진 상이동 촉매농도, $[QCl]_w$ 에서 Na₂S₂O₄의 농도가 변함에 따라 수용액 상에 존재하는 Q^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 이온농도가 식(18)과 (19)를 사용하여 구하고, Na₂S₂O₄ 농도변화에 따라 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 를 MMA 중합속도, r_p 에 대해서도 시하여 Fig. 6에 나타내었다. 이 그림으로부터 알 수 있듯이 r_p 는 Na₂S₂O₄ 농도변화에 무관한 일정한 값을 나타내었다. 이는 주어진 $[QCl]_w$ 에서 Na₂S₂O₄의 농도가 증가함에 따라 수용액상에 존재하는 Q^+ 이온의 농도, $[Q^+]_w$ 는 감소하고, $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도, $[S_2O_4^{2-}]_w$ 는 증가하고 있으나 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 의 값은 크게 변하지 않으므로 CCl₄의 라디칼 농도가 일정하므로 MMA의 r_p 가 일정하게 된 것으로 추측된다. 이상과 같이 OCl과 Na₂S₂O₄ 초기농도의 변화에 따라 MMA의 r_p 로 QCl 또는 Na₂S₂O₄ 농도 각각의 의존성을 고찰하기 보다는 QCl 또는 Na₂S₂O₄ 초기농도가 각각 변함에 따라 Q^+ 또는 $S_2O_4^{2-}$ 가 결합된 항, $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 의 의존성을 고찰해야 할 수 있다.

한편 Shimada 등²⁵은 MMA-CCl₄-Na₂S₂O₄-H₂O계에서 상이동 촉매, tetrabutylammonium chloride를 사용하여 MMA의 r_p 를 상이동 촉매와 Na₂S₂O₄의 초기농도 각각에 대한 의존성으로 고찰하였다. 그들




Fig. 5. Effect of QCl on the polymerization rate of MMA at 298°C. (CCl₄ : 2 mmol, Na₂S₂O₄ : 30 mmol, MMA : 40 mmol, H₂O : 160 ml, 600 rpm)




Fig. 6. Effect of Na₂S₂O₄ on the polymerization rate of MMA at 298°C. (CCl₄ : 2 mmol, Na₂S₂O₄ : 30 mmol, MMA : 40 mmol, H₂O : 160 ml, 600 rpm)




Fig. 7. Effect of CCl_4 on the polymerization rate of MMA at 298°K. (QCl : 0.2 mmol, $Na_2S_2O_4$: 30 mmol, MMA : 40 mmol, H_2O : 160 ml, 600 rpm)




Fig. 8. Effect of MMA on the polymerization rate of MMA at 298°K. (QCl : 0.2 mmol, CCl_4 : 2 mmol, $Na_2S_2O_4$: 30 mmol, H_2O : 160 ml, 600 rpm)

은 수용액에 용해한 $TBACl$ 이 완전히 해리되어 Q^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도를 $TBACl$ 과 $Na_2S_2O_4$ 의 초기농도와 동일하다는 가정으로 설명하였으나, 본 연구의 실험결과에서와 같이 수용액상에 존재하는 Q^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 이온의 농도는 QCl과 $Na_2S_2O_4$ 의 공급농도에 동시에 영향을 받기 때문에 MMA의 r_p 는 $[QCl]_0$ 과 $[Na_2S_2O_4]_0$ 항으로 나타내기 보다는 $[Q^+]$ 와 $[S_2O_4^{2-}]$ 항으로 나타내는 것이 타당하다고 하겠다.

CCl_4 의 영향 : 교반속도 600 rpm, QCl 0.2 mmol, $Na_2S_2O_4$ 30 mmol, MMA 40 ml, H_2O 160 ml의 조성에 CCl_4 0.2에서 2.0 mmol까지 변화하여 MMA의 중합속도를 CCl_4 농도에 대해서 Fig. 7에 도시하였으며, 이 그림으로부터 MMA의 중합속도는 CCl_4 농도의 1/2승에 비례함을 알 수 있었다.

MMA의 영향 : 교반속도 600 rpm, QCl 0.2 mmol, CCl_4 0.2 mmol, $Na_2S_2O_4$ 30 mmol, H_2O 160 ml로 고정하고 MMA를 toluene에 용해시켜 toluene용액 40 ml에 MMA의 부피비를 0.2, 0.5, 0.75, 1.0으로 변화시켜 측정한 MMA의 중합속도를 첨가한 MMA의 농도에 대해 도시하여 Fig. 8에 나타내었으며, r_p 는 MMA 농도에 직선적으로 비례하고 있음을 알 수 있었다.

결 론

회분식 고분자 중합조를 사용하여 $Na_2S_2O_4$ 수용액과 CCl_4 유기상 접촉계면을 통한 2상계에서 유기상에 용해하는 $TBACl$ 을 상이동 촉매로 첨가하여 30°C, 질소기류하에서 MMA의 중합반응을 행하여 MMA의 중합속도를 측정하였다. 중합반응에서 상이동 촉매, $Na_2S_2O_4$, CCl_4 , MMA 농도와 같은 실험변수와 중합속도와의 관계를 규명하기 위하여 상이동 촉매의 평형상수와 분배계수를 사용한 MMA- CCl_4 -toluene-QCl- $Na_2S_2O_4$ - H_2O 계에서 MMA의 중합반응기구를 해석하여 중합반응속도식을 제시하였으며, 실험변수 변화에 따라 측정한 중합속도와 제시된 중합속도식과 비교하였다. MMA의 중합속도는 수용액상에 존재하는 Q^+ 와 $S_2O_4^{2-}$ 이온농도가 결합된 $[Q^+]_w [S_2O_4^{2-}]_w^{1/2}$ 에 정비례하였으며, 아울러 CCl_4 농도의 제곱근, MMA 농도에 정비례하였다.

이들 실험결과로부터 액-액 불균일 2상계에서 상이동 촉매에 의한 MMA의 중합반응기구의 해석에 제안된 중합속도식을 사용할 수 있었다.

감사의 글 : 본 연구는 1990년도 한국과학재단 연

Tetrabutylammonium Chloride 상이동 촉매에 의한 Methyl Methacrylate의 라디칼 중합

구비 지원(과제번호 : 90-03-00-09)으로 수행한 결과 일부입니다.

사 용 기 호

- k : Reaction rate constant of the reaction between QS_2O_4 and CCl_4 in organic phase
k' : Initiation rate constant of the reaction between $CCl_3\cdot$ and MMA in organic phase
 k_i : Reaction rate constant of the reaction between $Q_2S_2O_4$ and CCl_4 in organic phase
 k_{np} : Propagation rate constant between $P_n\cdot$ and MMA in organic phase
 k_t : Terminate rate constant between $P_n\cdot$ and $P_m\cdot$ in organic phase
 N_p : Revolution of stirrer, [1/min]
t : Polymerization reaction time

참 고 문 헌

- W. P. Webewr and G. W. Gokel, "Phase Transfer Catalysis in Organic Synthesis", Springer-Verlag, New York (1977).
- C. M. Starks and C. Liotta, "Phase Transfer Catalysis-Principle and Techniques", Academic Press, New York (1978).
- E. V. Dehmlow and S. S. Dehmlow, "Phase Transfer Catalysis", Verlag Chemie, 2nd Ed., Weinheim (1983).
- C. M. Starks, "Phase-Transfer Catalysis, New Chemistry, Catalysis, and Applications", Am. Chem. Soc., Washington, DC. (1987).
- Y. Imai, S. Abe and M. Ueda, *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.*, **19**, 3285 (1981).
- W. Podkoscielny and A. Kultys, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 1143 (1981).
- N. Yamazaki and Y. Imai, *Polym. J.*, **15**, 603 (1983).
- H. Tsai and Y. Lee, *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.*, **25**, 1505 (1987).
- R. Kellman, R. F. Willians, G. Dimotsis, D. J. Gerbi and J. C. Willians, *J. Am. Chem. Soc.*, **109**, 128 (1987).
- B. Yamada, Y. Yasuda, T. Matsudita and T. Otsu, *Polym. Sci. Polym. Lett. Ed.*, **14**, 277 (1976).
- M. T. Reetz and R. Ostarek, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 213 (1988).
- J. K. Rasmussen and H. K. Jr Smith, *J. Am. Chem. Soc.*, **103**, 730 (1981).
- A. Jayakrishnan and D. O. Shah, *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.*, **21**, 3201 (1983).
- A. Jayakrishnan and D. O. Shah, *J. Appl. Polym. Sci.*, **29**, 2937 (1984).
- J. K. Rasmussen, S. M. Heilmann, L. R. Krebski and H. K. Smith II, *J. Am. Chem. Soc.*, **109**, 116 (1987).
- S. Shimada, Y. Obata, K. Nakagawa and K. Tabuchi, *Polym. J.*, **23**, 305 (1991).
- K. Tabuchi and N. Sakota, *Polym. J.*, **15**, 713 (1983).
- S. Shimada, K. Nakagawa and K. Tabuchi, *Polym. J.*, **21**, 275 (1989).
- S. Shimada, Y. Obata, K. Nakagawa and K. Tabuchi, *Polym. J.*, **22**, 777 (1990).
- N. Nishikubo, T. Iizawa, K. Kobayasi and Y. Masuda, *Macromolecules*, **16**, 722 (1983).
- S. Kondo, H. Yasui, K. Ohta and K. Tsuda, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 400 (1985).
- P. P. Nicholas, *J. Am. Chem. Soc.*, **109**, 155 (1987).
- G. Martinez, C. Mijangos, P. Terroba and J. Milian, *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.*, **26**, 1629 (1988).
- S. Percec, *J. Appl. Polym. Sci.*, **36**, 415 (1988).
- S. Shimada, Y. Obata, K. Nakagawa and K. Tabuchi, *Poly. J.*, **23**, 305 (1991).
- P. J. Flory, "Principles of Polymer Chemistry", Cornell University Press, London, P 106 (1953).
- S. W. Park, J. B. Moon, D. W. Park and J. H. Shin, *HWAHAK KONGHAK*, (1992). (to be accepted).