

—Notes—

## 폴리아크릴 아미드옥심 樹脂의 金屬吸着特性

김 완 영

전북대학교 공과대학 화학공학과

(1982년 7월 21일 접수)

## Chelating Properties of Poly(acrylamidoxime) Resin

Wan Young Kim

Department of Chemical Engineering  
Jeonbug National University  
Jeonju 520, Korea

(Received July 21, 1982)

高分子킬레이트의 하나인 poly(acrylamidoxime) 樹脂의 合成과 몇 가지 金屬이온과의 高分子錯體形成에 對하여 著者は 이미 報告한 바 있다<sup>1</sup>. 著者は 이 樹脂를 이용 다른 金屬이온 即 Sr, Ba, As(III), As(V), Sb(III), Sb(V), Bi(III), Se(IV), Se(VI), Te(IV)과의 高分子錯體形成에 關係되는 性質<sup>2,3</sup>과 金屬이온과 高分子錯體를 形成하는데 中요한 역할을 하는 amidoxime에 對하여 調査하였다. Divinylbenzene/acrylonitrile 比를 달리 하여 얻은 各 DVB-AN 共重合體에 hydroxylamine을 反應시켜 高分子킬레이트를 얻었는데(其他는 前報와 同一)<sup>1</sup> 이때 hydroxylamine과의 反應前後의 窒素를 定量하여 amidoxime의 含量을 算出하였다<sup>4,5</sup>.

Fig. 1에서와 같이 DVB/AN比가 증가할수록 amidoxime의 含量은 減少하였다. 이것은 hydroxylamine과 反應時 架橋結合에 依한 立體障礙과 DVB-AN 共重合體의 單位容積當 hydroxylamine과 反應할 수 있는 AN의 量이 적은데 原因이 있다고 생각된다.




Figure 1. DVB/AN Dependence of Amidoxime Content

金屬高分子錯體形成에 關係되는 實驗은 前報<sup>1</sup>와 同一한 方法에 의하여 實施하였다. pH와 金屬이온吸着과의 關係는 Fig. 2-4에서와 같이 pH

는 金屬이온吸着에 많은 영향을 주고 있다.

Sb(V)는 pH 3에서最大가 되고 그이상부터는減少하는 反面 Sb(III), Bi(III)는 pH 2에서最大이고 그다음부터는 점점减少하였다. Se(IV), Se(VI), Te(IV)는 pH 3에서 제일 많은吸着을하고 그후부터는 점점减少하는 경향을 나타내었다. 그런데 試料溶液의 pH調整의必要性과 pH調整時汚染可能性을 일어주기 위해서는 金屬이온吸着에 적합한 pH範圍는 될 수 있는데로廣範圍한 것이 바람직하다. 그리고 實驗結果에依하면 Sr, Ba, As(III), As(V)은 pH 1~8의範圍에서 이樹脂과錯化合物를 전연形成하지 않




Figure 2. pH Dependence of Sb(III), Sb(V)




Figure 3. pH Dependence of Se(IV), Se(VI)

았다.

樹脂의 金屬이온吸着能은 高分子카레이트의 品質과 活用度를 정하여 주는 중요한 因子로서 試料中에 포함되어 있는 金屬이온의 濃縮分離에 必要한 樹脂의 量을 정하여 준다. 其結果는 Table. I 과 같다.

pH와 微量金屬이온의吸着은 Sb(V), Se(VI), Bi(III)의 경우 pH 2 또는 그 이상에서 100% Se(IV), Te(IV)는 pH 3 또는 그 이상에서 90%以上 Sb(III)은 pH 2 또는 그 이상에서 80%以上吸着되었다. 以上의結果에서와 같이 이들金屬은 앞에서 記述한 pH와 金屬이온의吸着에서와 같이吸着을 全然 하지 않는 pH가 아닌 pH범위에서는 幾範圍하게 定量的으로吸着을 하였다. 그러므로 이들金屬을 微量포함하는 試料의




Figure 4. pH Dependence of Bi(III), Te(IV)

Table I. Metal Capacity of Poly (acrylamidoxime) Resin

Metal	Capacity, mgM/g resin	pH
Sb(III)	9.2	5
Sb(V)	26.5	5
Bi(III)	70.4	5
Te(IV)	57.6	5
Se(IV)	16.6	5
Se(VI)	12.6	5

## 폴리아크릴 아미드옥심 樹脂의 金屬吸着特性

경우는 거의 별도의 pH을 調整하지 않고 使用할 수 있으며 또한 高分子 키레이트와 金屬이 온과의 反應速度만 빠르다면 Field Sampling에 직접 응용할 수 있다고 생각된다.

### References

1. W. Y. Kim, and K.S., Maeng, *Polymer (Korea)*, 6, 119 (1982).
2. N. Motekov, and K., Z. Manolov, *Anal. Chem.*, 272, 48 (1974)
3. D.S. Hackett and S., Siggia, *Environmental Analysis*, Academic Press, New York, San-francisco and London, 253-255 (1977).
4. F.L.M., Schouteden, *Makromol. Chem.*, 24, 25-49 (1957).
5. M. B., Colella, S. Siggia and R. Barnes, *Anal. Chem.*, 52, 957 (1980)