

NOTE

폴리(2-프탈이미도에틸메타크릴레이트)의 합성과 성질

김 우 식 · 흥 기 현* · 박 남 규* · 권 병 규**

경북대학교 고분자공학과 · * (주)코오롱 기술연구소 · ** 경북대학교 생물학과

(1989년 4월 17일 접수)

Synthesis and Properties of Poly(2-phthalimidoethylmethacrylate)

Woo-Sik Kim, Ki-Heon Hong,* Nam-Kyu Park,* and Byung-Kyu Kwon**

Dept. of Polymer Science, Kyungpook National Univ., Taegu 702-701, Korea

*R & D Center, KOLON Industries, Inc, Gumi 730-030, Korea

**Dept. of Biology, Kyungpook National Univ., Taegu 702-701, Korea

(Received April 17, 1989)

서 론

주쇄에 이미드기를 가지는 폴리이미드는 내열성, 내약품성, 전기절연성등이 우수하여 이 고분자의 제조와 물성에 관한 많은 연구가 진행되고 있다.^{1,2}

폴리이미드가 물성이 우수한 것은 rigid한 벤젠 환과 극성을 가지는 이미드기를 함유하기 때문일 것이다. 그러나 이들기를 가지는 비닐중합체는 제조와 성질이 거의 검토되어 있지 않은 상태이다. 다만 본 저자들이 나프탈이미드기를 가지는 비닐중합체를 합성하고 광학적 성질을 검토하고 있는 정도라 하겠다.³

본 연구에서는 프탈이미드기를 가지는 새로운 고분자를 합성하고 몇가지 성질을 조사하였다.

실험


시약

에탄올아민과 프탈산무수물은 일급시약을 정제하지 않고 사용하였다. 메타크릴산염화물(Aldrich)

은 중류하여 사용하였고 트리에틸아민, 디메틸포름 앰이드(DMF), 벤젠, 디옥산, 아세톤 및 테트라하이드로퓨란(THF)은 1급시약을 중류하여 사용하였다. 아조비스이소부틸로니트릴(AIBN)은 메탄올로 2회 재결정하여 사용하였다.

폴리(2-프탈이미도에틸메타크릴레이트)의 합성

이 고분자를 합성하는 데 이용한 반응식은 다음과 같다.



Poly(PIEM)

N-2-hydroxyethylphthalimide(HEPI)⁴는 다음과 같이 합성하였다. 냉각기를 장치한 100ml의 플라스크에 프탈산무수물 11.97g(0.081mole)과 에탄올아민 5.8ml(0.096mole)를 넣고 210°C에서 3시간동안 교반하면서 반응시켰다. 반응된 혼합물을 중류수로 재결정하고 건조하여 생성물 10.7g(수율 69%)을 얻었다. 용점은 128~129°C였다. 문헌에서의 용점은 126~127°C였다.⁴

2-phthalimidooethylmethacrylate(PIEM)은 Schotten-Baumann 반응에 의해 다음과 같이 합성하였다. 냉각기를 장치한 200ml의 플라스크에 HEPI 7.5g(0.04mole), 트리에탈아민 7ml, 및 아세톤 120ml를 넣은 뒤에 5°C에서 교반하면서 20ml의 아세톤으로 회색한 메타크릴산염화물 5.2g(0.05mole)을 적하깔때기를 통하여 2시간에 걸쳐 떨어트렸다. 염화물을 떨어트린후에도 동일한 온도로 유지하면서 16시간 교반하였다. 반응시킨 혼합물중에 생성된 염을 여과하여 제거하고 여액의 용매를 증발시킨 뒤 얻어진 고체를 에탄올-아세톤(1/1 : v/v) 혼합용매로 재결정하여 흰색의 결정 6.2g(수율 61%)을 얻었으며 용점은 97~98°C였다.

Poly(PIEM)은 PIEM을 다음과 같이 라디칼종합하여 얻었다. DMF 12ml에 PIEM 1.5g(5.8×10^{-3} mole)과 단량체에 대해 0.4 또는 0.95mole%의 AIBN을 녹인 것을 ampoule에 넣고 30분간 질소를 치환시킨 후 중합관을 봉하고 48시간 동안 60°C에서 가열하였다. 중합을 끝낸 후 내용물을 다량의 메탄올에 천천히 떨어트려 생성된 중합체를 침전시켜 여과하고 건조하였다. 얻어진 중합체는 1.23g(수율 82%)이였다. 다른 용매를 사용한 PIEM의 종합도 마찬가지 방법으로 하였다.

측정

수소핵 자기공명스펙트럼은 Bruker-wp-80-SY-NMR Spectrometer로 측정하였고 적외선스펙트럼은 Bio-Rad Digilab Division FTS 20 / 80 Spectrophotometer로 측정하였다. 형광스펙트럼은 용매로 THF를 사용하여 Shimadzu Model RF-

500 Spectrophotometer로 실온에서 측정하였다. 이 경우에 단량체와 고분자(반복단위)의 농도는 1×10^{-6} M였다. DSC thermogram은 Perkin Elmer DSC-2 Differential Scanning Calorimeter를 사용하여 질소기류하에서 시료 5mg을 사용하여 승온 속도 10°C/min로 측정하였고 TGA thermogram은 Perkin Elmer TGA-2 Thermogravimetric Analyzer를 사용하여 공기중에서 DSC thermogram과 마찬가지 조건에서 측정하였다. Inherent viscosity는 DMF를 용매로 사용하여 0.25g/dl의 농도에서 30°C에서 Ubbelohde 점도계로 측정하였다.

결과 및 고찰

Poly(PIEM)의 합성

단량체 PIEM은 1327cm^{-1} 에서 vinyl기의 C-H 면내굽힘진동과 964cm^{-1} 에서 C-H면외굽힘진동⁵의 피이크를 나타내었으나 poly(PIEM)은 이 피이크를 나타나지 않았다. Fig. 1의 (a)는 PIEM의 핵자기공명스펙트럼을 나타낸 것이고 (b)는 poly(PIEM)의 핵자기공명스펙트럼을 나타낸 것이다. (a) 스펙트럼의 화학적이동과 피이크면적비로부터 PIEM의 δ1.95(3H)의 피이크는 PIEM의 메틸기의 수소로, δ4.05(2H)와 δ4.45(2H)의 피이크는 PIEM의 pendant기의 에틸렌기의 수소로, δ5.60(1H)과 δ6.15(1H)의 피이크는 비닐기의 메틸렌기의 수소로, δ7.90(4H)의 피이크는 프탈이미드의 벤젠환의 수소로 각각 동정되었다. 또 (b) 스펙트럼의 화학적이동, 피이크의 면적비 및 (a)스펙트럼을 참조하여 poly(PIEM)의 δ0.7부근의 피이크는 메틸기의 수소로, δ1.7부근의 폭넓은 피이크는 주쇄의 메틸렌기의 수소로, δ4부근의 피이크는 프탈이미드의 벤젠환의 수소로 각각 동정되었다.

Table 1은 PIEM의 용매와 개시제 AIBN의 양에 따른 중합수율과 점도를 나타낸 것이다.

Table 1에서 보는 바와 같이 AIBN의 양에 따른 중합수율은 큰 차이가 없었지만 용매에 따른 중합수율은 상당한 차이가 있었다. AIBN의 양에 따른 inherent viscosity는 약간의 차이가 있었다. Inherent viscosity는 모든 용매에서 작은 값으로 관측되었다. 따라서 앞으로 분자량이 큰 poly(PIEM)을 제조하기 위해서는 PIEM의 중합을 더 검토하여야 할 것이다.




Fig. 1. NMR spectra of PIEM(a) in CDCl_3 and poly(PIEM)(b) in CD_3SOCD_3 .

Table 1. Polymerization of PIEM^a at 60°C for 48hr

Polymerization Solvent	AIBN mole %	Yield (%)	η_{inh}^b
DMF	0.95	82	0.16
DMF	0.40	73	0.19
THF	0.40	53	0.14
Benzene	0.40	52	0.20
Dioxane	0.40	68	0.17

^a 1.5g of PIEM in 12ml of each solvent was polymerized.

^b 0.25g / dL in DMF at 30°C.

Poly(PIEM)의 성질

THF를 용매로 사용하고 농도를 $1 \times 10^{-6}\text{M}$ 로 하여 측정한 PIEM의 형광스펙트럼과 poly(PIEM)의 형광스펙트럼은 여기에 나타내지는 않았지만 PIEM과 poly(PIEM)는 마찬가지로 315nm와 350nm 부근에서 발광 band를 나타내었다. 일반적으로 단량체는 $1 \times 10^{-6}\text{M}$ 정도의 묽은 농도에서는 excimer를 형성하지 못하는데 이 농도에서 단량체 PIEM의 형광스펙트럼과 poly(PIEM)의 형광스펙트럼이 동일하였으므로 poly(PIEM)은 excimer를 형성하지 못하는 것으로 판명되었다. 폴리스티렌이 excimer를 형성하는데^{6,7} poly(PIEM)이 excimer를 형성하지 못하는 것은 이미드기의 두개의 카보닐기의 입체장애와^{8~10} 카보닐기가 전자를 당기기 때문일 것이다.

Fig. 2는 poly(PIEM)의 DSC thermogram을 나타낸 것이고 Fig. 3은 poly(PIEM)의 TGA thermogram을 나타낸 것이다. Fig. 2에서 보는 바와 같이 135°C 부근에서의 작은 피크는 이 고분자의 유리전이온도라 생각할 수 있지만 확인되지 않았다. 약 240°C 부근에서 시작하여 285°C 부근에서 정점을 이루는 폭넓은 피크는 이 고분자의 열분해온도에 해당하는 것으로 생각된다. 이 피크를 열분해온도로 동정하는 것은 Fig. 3의 TGA thermogram에서 열분해온도와 일치하기 때문이다. 이소탁틱폴리스티렌이 240°C의 융점




Fig. 2. DSC thermogram of poly(PIEM).




Fig. 3. TGA thermogram of poly(PIEM).

을¹¹ 가지는 것으로 보아서 poly(PIEM)을 이소탁틱화 한다면 보다 높은 열분해온도를 가질 것으로 예상할 수 있다.

결 론

에탄올아민과 프탈산무수물을 부터 히드록시에틸프탈이미드를 69%수율로 합성하였고 이 이미드와 메타크릴산염화물을 반응시켜 2-프탈이미도에틸메타크릴레이트를 71%수율 합성하였다. 이 단량체를 라디칼중합하여 폴리(2-프탈이미도에틸메타크릴레이트)를 제조하였다. 본 연구조건에서 제조한 고분자는 inherent viscosity가 0.14~0.20 이었고 THF용매중에서 excimer를 형성하지 않았으며, 약 240°C 부근에서 초기 열분해온도를 나타내었다.

참 고 문 헌

- S. E. Delos, R. K. Schellenberg, J. E. Smedley, and D. E. Kranbuehl, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 4295(1982).
- K. L. Mittal, "Polyimides", Vol. 1 and 2, Plenum Press, New York, 1984.
- W. S. Kim, D. H. Oh, and K. H. Seo, *Polymer Communications*, **29**, 108(1988).
- J. H. Billmann and E. E. Parker, *J. Am. Chem. Soc.*, **65**, 761(1943).
- R. B. Seymour and C. E. Carraher, Jr., "Polymer Chemistry", Marcell Dekker, New York and Basel, p131, 1981.
- L. J. Basile, *J. Chem. Phys.*, **36**, 2204(1962).
- R. Lumry, S. S. Yanari, and F. A. Bovey, *Nature*, **200**, 242(1963).
- T. Nakahila, S. Ishizuka, S. Iwabuchi and K. Kojima, *Makromol. Chem. Rapid Comm.*, **1**, 437(1980).
- J. B. Birks, "Photophysics of Aromatic Molecules", Interscience, New York, 1970, Chap. 7.
- T. Ishii, T. Handa, and S. Matsunaga, *J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed.*, **17**, 811(1979).
- F. Rodringuez, "Principles of Polymer Systems", McGraw-Hill, Singapore, p38, 1983.